Dado Ceramica

Dado Ceramica S.r.l.
Via Sicilia 21 - 40017 - San Matteo della Decima (BO) - Italy
Telefono +39 051 6819611 - Telefax +39 051 6819650
info@dadoceramica.it - Follow us

ecodado+™ Group

EN ISO 9001:2015
EN ISO 14001:2015
EN ISO 50001:201
EN ISO 45001:2018
UNI EN ISO 14021: 2016

MADE IN ITALY

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME . FEINSTEINZEUG

www.dadoceramica.it

UNI EN 14411 Bla Allegato G (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft	**Norma** Norm Norme Norm	**Valore richiesto dalle norme** Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe		**BLAZE**	
				Naturale	**Outdoor**
		N ≥ 15 cm			
		%	**(mm)**		
Lunghezza e larghezza / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und breite	**UNI EN ISO 10545-2**	**± 0,6 Non Rect.** **± 0,3 Rect**	**± 2,0 Non Rect.** **± 1,0 Rect**	**Conforme** Corresponding Conforme Entsprechend	
Spessore / Thickness Epaisseur / Stärke		**± 5**	**± 0,5**		
Rettilineità spigoli / Straightness of sides Rectitude des aretes / Kantengeradheit		**± 0,5 Non Rect.** **± 0,3 Rect**	**± 1,5 Non Rect.** **± 0,8 Rect**		
Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalite / Rechtwinkligkeit		**± 0,5 Non Rect.** **± 0,3 Rect**	**± 2,0 Non Rect.** **± 1,5 Rect**		
Planarità / Surface flatness Planeite de surface / Ebenflächigkeit		**± 0,5 Non Rect.** **± 0,4 Rect**	**± 2,0 Non Rect.** **± 1,8 Rect**		
Qualità della superficie Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	**UNI EN ISO 10545-2**	**Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili** Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen		**Conforme** Corresponding Conforme Entsprechend	
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	**UNI EN ISO 10545-3**	**≤ 0,5%** **Individual max 0,6%**		**≤ 0,5%**	
Sforzo di Rottura / Breaking strength Effort de rupture / Bruchkraft (≥ 7,5 mm thickeness)	**UNI EN ISO 10545-4**	**S ≥ 1300 N**		**S ≥ 1300 N**	
Resistenza alla flessione / Modulus of Rupture Résistance à la flexion / Biegefestigkeit		**R ≥ 35 N/mm²**		**R ≥ 35 N/mm²**	
Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Abrasion resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	**UNI EN ISO 10545-7**	**Segnala la classe di abrasione e i cicli superati** Report abrasion class and cycles passed		SALVIA-COTTO **PEI III** GHIAIA-TERRA **PEI IV** ARGILLA-SABBIA **PEI V**	
Resistenza al gelo Resistance to frost Resistance aux gel Frostbeständigkeit	**UNI EN ISO 10545-12**	**Richiesto** Required		**Non gelivo** Frost-proof Non gèlifs Frostsicher	
Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	**UNI EN ISO 10545-13**	**Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali** Resistance to low concentrations of acids and alkalis **Secondo la classificazione indicata dal fabbricante** Manufacturer is to state classification		**LA**	
		Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis **Metodo di prova disponibile** Test method available		**HA**	
		Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salt **Classe minima B** Minimum class B		**A**	
Resistenza alle macchie Staining resistance Resistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	**UNI EN ISO 10545-14**	**Min. 3**		**Conforme** Corresponding Conforme Entsprechend	
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écorts de température Temperaturwechselbeständigkeit	**UNI EN ISO 10545-9**	**Metodo di prova disponibile** Test method available		**Resiste** Resistant Résiste Widerstandsfähig	
Caratteristiche accessorie / Additional features					
Stabilità dei colori Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	**DIN 51094**	**Colorazione Stabile** Stable coloring		**Conforme** Corresponding Conforme Entsprechend	
Caratteristiche di sicurezza / Safety characteristics					
Resistenza allo scivolamento ** Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenschaft	**METODO B.C.R.A.**	**μ > 0,40**		**Conforme** Corresponding Conforme Entsprechend	
	DIN EN 16165	**ANNEX A** **Test della rampa a piedi nudi / Classe dichiarata** Barefoot ramp test / Declared Class Méthode de la rampe pieds nus / Classe déclarée Methode der schiefen Ebene, barfuß / Angegebene Klasse		**A+B**	**A+B+C**
		ANNEX B **Test della rampa a piedi calzati / Classe dichiarata** Shod ramp test / Declared Class Rampe avec chaussures / Classe déclarée Methode der schiefe Ebene, mit Schuhwerk / Angegebene Klasse		**R10**	**R11**
	DCOF (ANSI A 326.3)	**≥ 0,42**		**Conforme** Corresponding Conforme Entsprechend	