















GRES PORCELLANATO

Porcelain Stoneware / Grès Cérame / Feinsteinzeug

UNI EN 14411 Bla Allegato G (ISO 13006)

| Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft | Norma Norm Norme Norm | Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe | SASSONE | |
|---|--------------------------------|--|---|--|
|  Lunghezza e larghezza / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und breite Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke  Rettilineità spigoli / Straightness of sides Rectitude des aretes / Kantengeradheit Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalite / Rechtwinkligkeit Planarità / Lenght and width Planeite de surface / Ebenflächigkeit | UNI EN ISO 10545-2 | N ≥ 15 cm | | |
| | | % | (mm) | |
| | | ± 0,6 Non Rect. ± 0,3 Rect | ± 2,0 Non Rect. ± 1,0 Rect | |
| | | ± 5 | ± 0,5 | |
| | | ± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect | ± 1,5 Non Rect. ± 0,8 Rect | |
| ± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect | ± 2,0 Non Rect. ± 1,5 Rect | Conforme Corresponding Conforme Entsprechend | | |
| ± 0,5 Non Rect. ± 0,4 Rect | ± 2,0 Non Rect. ± 1,8 Rect | | | |
|  Qualità della superficie Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität | UNI EN ISO 10545-2 | | Il 95% min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen | Conforme Corresponding Conforme Entsprechend |
|  Assorbimento d'acqua / Water absorption Absorption d'eau / Wasseraufnahme | UNI EN ISO 10545-3 | | ≤ 0,5% Individual max 0,6% | ≤ 0,5% |
|  Sforzo di Rottura / Breaking strength Effort de rupture / Bruchkraft Resistenza alla flessione / Modulus of Rupture Résistance à la flexion / Biegefestigkeit | UNI EN ISO 10545-4 | | S ≥ 1300 N (≥ 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm² | S ≥ 1300 N R ≥ 35 N/mm² |
|  Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Abrasion resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI) | UNI EN ISO 10545-7 | Segnala la classe di abrasione e i cicli superati Report abrasion class and cycles passed | PEI 4 | |
|  Resistenza al gelo / Resistance to frost Resistance aux gel / Frostbeständigkeit | UNI EN ISO 10545-12 | Richiesto Required | Non gelivo / Frost-proof Non gélifs / Frostsicher | |
|  Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien | UNI EN ISO 10545-13 | Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufacturer is to state classification | LA | |
| | | Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis Metodo di prova disponibile Test method available | HA | |
| | | Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salt Classe minima B Minimum class B | A | |
|  Resistenza alle macchie Staining resistance Resistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung | UNI EN ISO 10545-14 | Min. 3 | Conforme Corresponding Conforme Entsprechend | |
|  Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit | UNI EN ISO 10545-9 | Metodo di prova disponibile Test method available | Resiste Resistant Résiste Widerstandsfähig | |
| Caratteristiche accessorie / Additional features | | | | |
|  Stabilità dei colori / Colours stability Stabilité des couleurs / Farbbeständigkeit | DIN 51094 | Colorazione Stabile Stable coloring | Conforme / Corresponding Conforme / Entsprechend | |
| Caratteristiche di sicurezza / Safety characteristics | | | | |
|  Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenchaft | METODO B.C.R.A. | μ > 0,40 | Conforme / Corresponding Conforme / Entsprechend | |
| | DIN 51130 | Classe dichiarata / Declared Class | R11 | |
| | DIN 51097 | Classe dichiarata / Declared Class | A+B+C | |
| | DCOF (ANSI A 326.3) | ≥ 0,42 | Conforme / Corresponding Conforme / Entsprechend | |