













Caratteristiche Tecniche • Technical Features
Caractéristiques Techniques • Technische Merkmale
Bicottura atomizzata • Atomized double-fired wall tile
Revêtement atomisé en bicusson Atomisiertes • Zweibrandverfahren
UNI EN 14411 BIII Allegato L (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft	Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	Rivestimenti Wall Tiles Revêtement mural Beschichtungen														
 Lunghezza e larghezza / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und breite <hr/>  Spessore / Thickness Epaisseur / Stärke <hr/>  Rettilineità degli spigoli Straightness of sides <hr/>  Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalite / Rechtwinkligkeit <hr/>  Planarità / Lenght and width Planeite de surface / Ebenflächigkeit	UNI EN ISO 10545-2	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="746 495 1195 537">N ≥ 15 cm</th> </tr> <tr> <th data-bbox="746 537 989 571">%</th> <th data-bbox="989 537 1195 571">(mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="746 571 989 638">± 0,6%</td> <td data-bbox="989 571 1195 638">± 2,0 mm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="746 638 989 705">± 10%</td> <td data-bbox="989 638 1195 705">± 0,5 mm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="746 705 989 772">± 0,5%</td> <td data-bbox="989 705 1195 772">± 1,5 mm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="746 772 989 840">± 0,5%</td> <td data-bbox="989 772 1195 840">± 2,0 mm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="746 840 989 907">± 0,5%</td> <td data-bbox="989 840 1195 907">± 2,0 mm</td> </tr> </tbody> </table>	N ≥ 15 cm		%	(mm)	± 0,6%	± 2,0 mm	± 10%	± 0,5 mm	± 0,5%	± 1,5 mm	± 0,5%	± 2,0 mm	± 0,5%	± 2,0 mm	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
N ≥ 15 cm																	
%	(mm)																
± 0,6%	± 2,0 mm																
± 10%	± 0,5 mm																
± 0,5%	± 1,5 mm																
± 0,5%	± 2,0 mm																
± 0,5%	± 2,0 mm																
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	> 10 %	15%														
 Sforzo di rottura Breaking strength Effort de rupture Bruchkraft <hr/>  Resistenza alla flessione Modulus of rupture Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	<table border="1"> <tbody> <tr> <td data-bbox="746 1070 1195 1131"> Spessore / Thickness ≥ 7,5 Non meno di / Not less than 600 N </td> <td data-bbox="1195 1070 1513 1131"> > 600 N </td> </tr> <tr> <td data-bbox="746 1131 1195 1198"> Spessore / Thickness < 7,5 Non meno di / Not less than 200 N </td> <td data-bbox="1195 1131 1513 1198"> > 200 N </td> </tr> <tr> <td data-bbox="746 1198 1195 1265"> Spessore / Thickness ≥ 7,5 Minimo / Minimum 12 N/mm² </td> <td data-bbox="1195 1198 1513 1265"> > 12 N/mm² </td> </tr> <tr> <td data-bbox="746 1265 1195 1317"> Spessore / Thickness < 7,5 Minimo / Minimum 15 N/mm² </td> <td data-bbox="1195 1265 1513 1317"> > 15 N/mm² </td> </tr> </tbody> </table>	Spessore / Thickness ≥ 7,5 Non meno di / Not less than 600 N	> 600 N	Spessore / Thickness < 7,5 Non meno di / Not less than 200 N	> 200 N	Spessore / Thickness ≥ 7,5 Minimo / Minimum 12 N/mm²	> 12 N/mm²	Spessore / Thickness < 7,5 Minimo / Minimum 15 N/mm²	> 15 N/mm²							
Spessore / Thickness ≥ 7,5 Non meno di / Not less than 600 N	> 600 N																
Spessore / Thickness < 7,5 Non meno di / Not less than 200 N	> 200 N																
Spessore / Thickness ≥ 7,5 Minimo / Minimum 12 N/mm²	> 12 N/mm²																
Spessore / Thickness < 7,5 Minimo / Minimum 15 N/mm²	> 15 N/mm²																
 Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance au tressillage Haarißbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-11	Richiesta Requested Demandée Gefragt	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend														
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available	Resiste Resistant Résiste Widerstandsfähig														
 Resistenza agli acidi Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufacturer is to state classification <hr/> Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis Metodo di prova disponibile Test method available <hr/> Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salt Classe minima B Minimum class B	LA <hr/> HA <hr/> A														
 Resistenza alle macchie Staining resistance Resistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Classe 3 Class 3 Classe 3 Klasse 3	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend														