












**Caratteristiche Tecniche • Technical Features • Caractéristiques Techniques • Technische Merkmale**
**Gres porcellanato** impasto colorato • Colored body porcelain stoneware

Grès cérame masse coloré • Feinsteinzeug mit eingefärbten Scherben

**UNI EN 14411 BIa Allegato G (ISO 13006)**

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft		Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	Serie Evoq	
 <b>Lunghezza e larghezza</b> / Length and width Longuer et largeur / Länge und breite <b>Spessore</b> / Thickness Epaisseur / Stärke <b>Rettilineità spigoli</b> / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit <b>Ortogonalità</b> / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit <b>Planarità</b> / Length and width Planeité de surface / Ebenföchigkeit	<b>UNI EN ISO 10545-2</b>	<b>N ≥ 15 cm</b>		<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend	
		<b>%</b>			<b>(mm)</b>
		± 0,6 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,0 Rect		
		± 5	± 0,5		
		± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 1,5 Non Rect. ± 0,8 Rect		
± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,5 Rect				
± 0,5 Non Rect. ± 0,4 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,8 Rect				
 <b>Qualità della superficie</b> Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	<b>UNI EN ISO 10545-2</b>	<b>Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili</b> Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen		<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend	
 <b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	<b>UNI EN ISO 10545-3</b>	≤ 0,5% Individual max 0,6%		≤ 0,5%	
 <b>Resistenza alla flessione</b> Breaking strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	<b>UNI EN ISO 10545-4</b>	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1300 N (≥ 7,5 mm) Average Minimum R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup> Individual Minimum 32 N/mm <sup>2</sup>		≥ 35	
 <b>Resistenza al gelo</b> Resistance to frost Résistance aux gel Frostbeständigkeit	<b>UNI EN ISO 10545-12</b>	Richiesto Required		<b>Non gelivo</b> Frost-proof Non gélifs Frostsicher	
 <b>Resistenza ai prodotti chimici</b> Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	<b>UNI EN ISO 10545-13</b>	<b>Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali</b> Resistance to low concentrations of acids and alkalis <b>Secondo la classificazione indicata dal fabbricante</b> Manufacturer is to state classification		LA / LB	
		<b>Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali</b> Resistance to high concentrations of acids and alkalis <b>Metodo di prova disponibile</b> Test method available		HA / HB	
		<b>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina</b> Resistance to household chemicals and swimming pool salt <b>Classe minima B</b> Minimum class B		A	
 <b>Resistenza all'abrasione (metodo PEI)</b> Abrasion resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	<b>UNI EN ISO 10545-7</b>	<b>Segnala la classe di abrasione e i cicli superati</b> Report abrasion class and cycles passed		<b>Evoq Bianco Pei 5</b> <b>Evoq Polvere Pei 5</b> <b>Evoq Avorio Pei 4</b> <b>Evoq Nero Pei 4</b>	
 <b>Resistenza alle macchie</b> Staining resistance Résistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	<b>UNI EN ISO 10545-14</b>	Min. 3		<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend	
 <b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	<b>UNI EN ISO 10545-9</b>	<b>Metodo di prova disponibile</b> Test method available		<b>Resiste</b> Resistant Résiste Widerstandsfähig	
<b>Caratteristiche accessorie / Additional features</b>					
 <b>Stabilità dei colori</b> Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	<b>DIN 51094</b>	<b>Colorazione stabile</b> Stable coloring		<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend	
<b>Caratteristiche di sicurezza / Safety characteristics</b>					
 <b>Resistenza allo scivolamento</b> Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenchaft	<b>METODO B.C.R.A.</b>	μ > 0,40		<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend	
	<b>DIN 51130</b>	<b>Classe dichiarata / Declared Class</b>		<b>R9</b>	
	<b>DCOF (ANSI A 326.3)</b>	≥ 0,42		<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend	